

KLINGERSIL

C4430

DESCRIPTION :	Le KLINGERSIL C4430 est une feuille pour joints d'étanchéité sans amiante, à base de NBR, renforcée d'une combinaison de fibres de verre et d'aramide.		
COULEUR :	Vert et blanc		
SERVICE :	Le KLINGERSIL C4430 est utilisé pour des applications sur de l'eau chaude ou froide, de la vapeur, des huiles, du fuel, des gaz et de nombreux produits chimiques peu corrosifs,		
	Temperature maximale recommandée :	400°C	
	Pression maximale recommandée :	65 bar	
	Ces indications de température et de pression ne doivent pas être appliquées simultanément, ni sur toutes les épaisseurs.		
CARACTERISTIQUES	Densité	1,75	g/cm ³
TECHNIQUES : (épaisseur 2 mm)	Compressibilité d'après ASTM F36J	9	%
	Reprise élastique d'après ASTM F36J	≥ 50	%
	Etanchéité au gaz d'après DIN	≤ 0.1	mg/s*m
DISPONIBILITE :	Formats des feuilles :	2 x 1.5	m
	Epaisseurs :	De 0.5 à 4	mm
TOLERANCES :	Feuilles :	+/- 50	mm
	Epaisseur :	+/- 10	%

*Les caractéristiques techniques ci-dessus sont valables pour le matériau à l'état de livraison n'ayant pas subi de traitement supplémentaire,
En raison toutefois de la multiplicité des conditions d'installation et de service, des conclusions engageant la responsabilité ne peuvent
être tirées de ces caractéristiques en ce qui concerne le comportement des matériaux dans une liaison d'étanchéité pour tous les cas d'application,
Un droit à la garantie ne peut être déduit des données techniques indiquées, Elles ne représentent pas des qualités promises,*